

# NIVEAU AQUA NATURA INTERIEURVERNIS ZIJDEGLANS

# NIVEAU

## Toepassing:

Krasvaste, transparante, zijdeglanzende interieurvernis op waterbasis. Voor onbehandelde houten meubels, lambriseringen, etc. Speciaal voor binnen.

## Eigenschappen:

- Voor houten meubels, lambriseringen, etc.
- Transparant
- Kras- en stootvast

## Productinformatie:

Rendement:  $\pm 12\text{m}^2$  per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode.

Droging bij 23°C en r.v. 65% na ca. 1 uur. Overschilderbaar na ca. 4 uur.

## Systemen / Voorbehandeling:

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Goed roeren voor gebruik. De eerste laag op onbehandeld hout verdunnen met 5% water. De volgende lagen niet verdunnen. Met een platte acrylkwast of schuimplastic lakroller in de nerfrichting aanbrengen. Vanwege de snelle droging geen te grote vlakken ineens schilderen en altijd nat-in-nat verwerken. In 1, 2 of 3 lagen aanbrengen; hoe meer lagen, hoe donkerder de kleur. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken.

Onbehandeld hout: Ontvetten, licht schuren, de scherpe kanten iets afronden en openstaande houtverbindingen, kitvoegen e.d. herstellen met een daarvoor geschikt product. Na verharding het geheel schuren en ontstoffen.

Met interieurlak behandeld hout in slechte staat: Slecht hechtende laklagen afkrabben of kaalschuren en indien nodig behandelen met een houtvulstof. Daarna behandelen als "onbehandeld hout".

Met interieurlak behandeld hout in goede staat: Ontvetten, licht schuren in de nerfrichting. Eventuele waslagen vooraf verwijderen met wasbenzine.

## Technische gegevens:

Bindmiddel:	Acrylaatdispersie
Pigmenten:	Transparante lichtechte pigmenten
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	28% in volume
S.G.:	Ca. 1 g/ml
Viscositeit:	Krebs Stormer 80 KU @ +20°C
Aanbevolen laagdikte:	35 micron per laag droog
Glansgraad:	Zijdeglans, 30-50% met glansmeter Gardner 60°
Tint:	Kleurloos en diverse tinten
Verdunning:	Water
Gevarenklasse:	Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)
Reinigen gereedschap:	Water en zeep
Prestaties:	Houtstructuur blijft zichtbaar en wordt afhankelijk van de houtsoort beter geaccentueerd. Slijtvast en decoratief. Gemakkelijk verstrijikbaar.

## Opslag:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

## Algemeen:

Bij voorkeur verwerken tussen + 8° en + 30°C. Na gebruik verpakking goed sluiten.

## Restanten:

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.