

# NIVEAU UV SYSTEEMVERF BEITS

# NIVEAU

## Toepassing:

Transparante, glanzende systeemverf / beits voor het behandelen van houtwerk buiten. Speciaal voor houtwerk buiten.

## Eigenschappen:

- Voor houtwerk zoals ramen, deuren en gevelbetimmeringen
- Uitstekende hechting
- Waterafstotend
- 4 jaar bescherming

## Productinformatie:

Rendement:  $\pm 17\text{m}^2$  per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode.

Drogging bij 23°C en r.v. 65% na ca. 4 uur. Overschilderbaar na ca. 18 uur.

## Systemen / Voorbehandeling:

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor het gebruik ondergrond licht schuren. Aanbrengen met een platte kwast in de richting van de nerf. Verdunning: eerste laag verdunnen met 5% terpentijn.

Onbehandeld hout: Ontvetten, licht schuren, de scherpe kanten afronden en openstaande houtverbindingen, kitvoegen e.d. herstellen met een daarvoor geschikt product. Na verharding, het geheel schuren en stofvrij maken. Vervolgens 3 gekleurde lagen aanbrengen.

Behandeld hout in slechte staat: Alle slecht hechtende delen volledig verwijderen met afbijtmiddel of door middel van afbranden of föhnen. Vervolgens behandelen als "onbehandeld hout".

Behandeld hout in goede staat: Ontvetten met een ontvettingsmiddel en laten drogen. Daarna licht schuren en vervolgens 1 of 2 gekleurde lagen aanbrengen.

## Technische gegevens:

Bindmiddel:	Glycerophthalaatharsen en gepolimeerde olie
Pigmenten:	Gelamineerde vulstoffen en transparante ijzeroxide
Oplosmiddel:	White spirit
Vaste bestanddelen:	55% in volume
S.G.:	Ca. 1 g/ml
Viscositeit:	ICI Rotothinner 6-7 Poise @ +20°C
Aanbevolen laagdikte:	35 Micron droog
Glansgraad:	Glanzend. 70-85% met glansmeter Gardner 60°
Tint:	Kleurloos en diverse houtkleuren
Verdunning:	White spirit
Vlampunt:	39°C
Gevarenklasse:	Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)
Reinigen gereedschap:	White spirit of kwastenreiniger
Prestaties:	Vochtregulerend. De houtnerf blijft zichtbaar.

## Opslag:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

## Algemeen:

Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen. Na gebruik de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en rechtop wegzetten.

## Restanten:

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.