

Toepassing:

Goed dekkende hoogglanslak voor het afwerken van hout en voorbehandeld metaal en harde kunststoffen. Voor binnen en buiten.

Eigenschappen:

- Voor hout, metaal en harde kunststoffen
- Goed dekkend
- Krasvast

Productinformatie:

Rendement: ± 15m² per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode.

Droging bij 23°C en r.v. 65% na ca. 3 uur. Overschilderbaar na ca. 20 uur.

Systemen / Voorbehandeling:

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor het gebruik ondergrond licht schuren. Aanbrengen met een kwast, lakroller of verfspuit. Binnen in 1 of 2 dunne lagen, buiten altijd in 2 dunne lagen aanbrengen. Na elke laag licht schuren en stofvrij maken.

Onbehandeld hout binnen: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken. Niveau Grondverf aanbrengen. Na droging schuren, stofvrij maken en eventuele oneffenheden eerst plamuren.

Onbehandeld hout buiten: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken. Niveau Grondverf aanbrengen. Na droging schuren, stofvrij maken en eventuele oneffenheden plamuren. Vervolgens een tweede onverdunde laag Niveau Grondverf aanbrengen.

Schilderwerken in goede staat: Zorgvuldig ontvetten met ontvettingsmiddel, licht schuren en stofvrij maken. Indien nodig bijwerken met plamuur en Niveau Grondverf. Geheel gladschuren.

Schilderwerken in slechte staat: Alle slecht hechtende delen volledig verwijderen met afbijtmiddel of door middel van afbranden of föhnen. Vervolgens behandelen als 'onbehandeld hout'.

Onbehandeld MDF, spaanplaat e.d.: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken. Niveau Grondverf aanbrengen. Na droging schuren, stofvrij maken en eventuele oneffenheden eerst plamuren. Dan een tweede laag Niveau Grondverf aanbrengen.

Onbehandeld metaal: Vet, eventuele walshuid en roest zorgvuldig verwijderen. Eerst behandelen met een geschikte roestwerende menie. Dan een laag Niveau Grondverf aanbrengen.

Harde kunststoffen: Ontvetten, licht schuren en ontstoffen. Voorbehandelen met een geschikte multiprimer.

Pleisterwerk: Dient volledig droog, stof- en vetvrij te zijn. Vervolgens 1 laag Niveau Grondverf aanbrengen.

Technische gegevens:

Bindmiddel:	Alkydhars
Pigmenten:	Rutiel titaandioxide en extenders
Oplosmiddel:	Alifatische en licht aromatische KWS
Vaste bestanddelen:	70-75% in gewicht, afhankelijk van kleur
S.G.:	0,94 - 1,14 g/ml, afhankelijk van kleur
Viscositeit:	ICI Rotothinner 9 Poise @ +20°C
Aanbevolen laagdikte:	45 Micron droog (70 Micron nat)
Maalfijnheid:	10 Micron
Glansgraad:	Minimum 80% met glansmeter Gardner 60°
Tint:	Wit en diverse kleuren
Vlampunt:	39°C

NIVEAU PU HOOGGLANS

NIVEAU

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)
Reinigen gereedschap: White spirit of verfreiniger
Prestaties: Hoge weerstand tegen chemische onderhoudsproducten. Perfecte afronding.
Hechting G.T.O.

Opslag:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C. Niet verwerken in de felle zon en bij kans op regen. Producten op basis van alkydharsen hebben de eigenschap in een donkere omgeving, of wanneer ze worden afgedekt, vergeling te gaan vertonen. In een omgeving die wordt blootgesteld aan daglicht doet dit verschijnsel zich vele malen minder voor. Na gebruik de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en rechtop wegzetten.

Restanten:

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.