

NIVEAU SUPER SCHROBFAST



Omschrijving:

Universeel toepasbare, schrobvaste, matte, uitstekend dekkende, hoogwaardige muurverf op basis van kunstharsdispersie. Goed dekkend en mooi vloeiend. Ademend en goed weerbestendig. Voor binnen- en buiten.

Belangrijkste eigenschappen:

- Uitstekend dekkend
- Goed weerbestendig
- Schrobvastheid KLASSE 1
- Mat
- Ademend

Toepassingen:

Als duurzame afwerking van buitengevels en binnenmuren, ook in vochtige ruimten. Geschikte ondergronden zijn bijvoorbeeld: bestaande muurverflagen, cement- en pleisterwerk, beton, baksteen, gipsplaat etc. Tevens geschikt voor het schilderen van glasweefsel.

Levering:

Kleur: Wit en alle kleuren via kleurenmengmachine.

Verwerkingsgegevens:

Goed roeren voor gebruik. De eerste laag eventueel verdunnen met max. 10% water. In 1 of 2 lagen aanbrengen met een geschikte kwast, roller of spuit. Om aanzetten te vermijden altijd nat-in-nat werken en de verf goed verdelen. Alle banen in dezelfde richting narollen. Tijdens de droging niet meer bijwerken.

Theoretisch rendement:

Ca. 8 m² /l per laag. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droogtijd (bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:)

Droog: na ca. 2 uur.

Overschilderbaar: na ca. 4-6 uur.

Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid enz. beïnvloeden de droogtijd.

NIVEAU SUPER SCHROBFAST



SYSTEMEN:

De ondergrond dient draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Bij buitentoepassing eerst alle mos- en algaanslag verwijderen. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

Nieuwe, onbehandelde ondergronden

- Zuigende ondergronden eerst behandelen met Niveau Dekkende Muurprimer.
- Zeer sterk zuigende ondergronden geheel voorbehandelen met fixeergrond.
- Poederende ondergronden grondig reinigen. Na droging voorbehandelen met fixeergrond.

Bestaande intacte muurverflagen

- Reinigen.
- Eventueel een tussenlaag Niveau Dekkende Muurprimer aanbrengen.

Bestaande, niet draagkrachtige muurverflagen

- Loszittende delen verwijderen.
- Poederende lagen grondig afwassen en laten drogen.
- Eventuele reparaties uitvoeren.
- Voorbehandelen met fixeergrond.

Verontreinigingen door nicotine, vocht, roest of roet

- Grondig reinigen.
- Oppervlak/ verontreiniging behandelen met isoleergrond.

Houdbaarheid:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Buiten niet aanbrengen bij dreigende regen of in de volle zon. Alleen verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpunttemperatuur is. Gebruik bij het verwerken altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Damp en spuitnevel van producten niet inademen. Bij verwerking altijd zorgen voor een goede ventilatie van de ruimte. Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.